

Fields EcoBase SoundMaster Lite

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Velours bouclé structuré
Teinture			Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (16 dalles / 16 lames par carton)
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424		EcoBase SoundMaster Lite*
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	9.0
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.8
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	4350
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	730
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	415
Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0.148
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	1580
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307		33 Usage commercial intense
Classement de confort	EN 1307		LC 2
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	28
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.05 0.20 0.25 0.30 0.35
Réduction phonique	ISO 354	α _w	0.25
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0.122
Tenue au feu	EN 13501-1		Cfl - s1 (testé en pose libre); Bfl-s1 "disponible sur demande"
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

CE Fabriqué par:
 EN 14041 Tarkett BV
 0493-CPR-0002 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk





ECONYL®
 ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification
 ISO 9001 & ISO 14001

PRESSIONS DANS LAB INTERIEUR
A+

* EcoBase SoundMaster Lite, contient jusqu'à 78% de contenu recyclé.

**ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com