DESSO Revêtements de sol textile - Dalles

Linon EcoBase™

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Velours bouclé structuré					
Teinture			Teint masse					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)					
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe					
Envers sous-couche	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Contient au moins 75% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C					
Composition du velours	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée) **					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.8					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	4100					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	610					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	355					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.127					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1580					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d’usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 1					
Stabilité dimensionelle	EN 986	%	≤ 0,2					
Réduction du bruit de choc ΔL_W	ISO 10140	dB	24					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.05	0.05	0.05	0.15	0.30	0.35
Réduction phonique	ISO 354	α_w	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	0.065					
Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		F7BFDF28					

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Fabriqué par:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaisance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu’un protocole d’entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d’aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçu pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: professionals.tarkett.com

FR-20180918

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett