


Méthode d'installation



Non-
directionnel

Toutes les spécifications des produits reflètent des moyennes dérivées de tests sur des échantillons de produits, sont soumises aux tolérances normales de fabrication et de test et aux variations inhérentes aux motifs, et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations à propos de ces caractéristiques et d'autres caractéristiques importantes du ou des produit(s) décrit(s), y compris le contenu recyclé et les informations de garantie, veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Composure **Couleur** Seclusion **Collection** Collection Composure
Sous-couche CQuest™Bio

Caractéristiques techniques

Construction	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type de fibre	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Sous-couche standard	CQuest™Bio
Dimensions	50cm x 50cm
Conditionnement	16 - 4m ²
Sous-couche(s) en option	ReCushion Bac® CQuest™Bio SONE CQuest™Bio SONE+

Plus d'informations techniques

Poids de fibre	570.00 g/m ² ± 5%
Poids total	3,704 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	2.60 mm +15% / - 10%
Épaisseur totale	6 mm ±0.5mm
Jauge - Rangs par 10 cm	1/12 - 47.2
Densité (tuft par m ²)	160480 /m ² ±5%

Performances

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
Classement feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris À la lumière	≥7 (ISO 105-B02)
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L	43.00
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y	13.20
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB
Coefficient d'absorption acoustique (aw) EN ISO 11654	0.2 aw
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 125 Hz	0.04
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 250 Hz	0.02
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 500 Hz	0.08
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 1000 Hz	0.19
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 2000 Hz	0.34
Absorption acoustique	0.43

(as) EN ISO 354 Å 4000
Hz





Données environnementales

Environmental Product Declaration	Download EPD
Contenu Recyclé Total	79.5 %
Pré-consommation (Total)	78.00 %
Post-Consumer (Total)	1.50 %
Contenu recyclé dans la fibre	75.00 %
Pré-consommation (Fibre)	65.00 %
Post-consommation (Fibre)	10.00 %
Contenu Bio-é Total	10.23 %
Contenu Recyclé et Bio-sourcé Total	89.73 %
Qualité de l'air intérieur	A+ selon réglementation française GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
HQE (France)	Voir la contribution au HQE
DGNB (Allemagne)	Voir la contribution au DGNB
Carbone Incorporé (Cradle to Gate)	4.24 kg CO ₂ eq./m ²
Cycle de Vie Complet du Carbone	Contribue à la neutralité carbone collective (cradle-to-cradle) avec le programme Carbon Neutral Floors™
Taux de chutes estimé	Non-directionnel – 1-2%
TacTiles®	Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles.

Installation, maintenance & garantie

Installation	Guide d'installation d'Interface
Maintenance	Guide de maintenance d'Interface
Garantie	15 années
Site de production	Usines européennes certifiées ISO 9001, 14001 & 45001

Certifications

	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
	≥ 7
	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)



23 dB



0.2



LC1



Oui



Yes



Yes



Yes



0.08




GUI Standard



Yes



4169C



4169C



4169C