


Méthode d'installation



Non Directional

Toutes les spécifications des produits reflètent des moyennes dérivées de tests sur des échantillons de produits, sont soumises aux tolérances normales de fabrication et de test et aux variations inhérentes aux motifs, et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations à propos de ces caractéristiques et d'autres caractéristiques importantes du ou des produit(s) décrit(s), y compris le contenu recyclé et les informations de garantie, veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Composure **Couleur** Harmonious **Collection** Collection
Composure **Sous-couche** CQuest™Bio

Caractéristiques techniques

Construction	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Type de fibre	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Sous-couche standard	CQuest™Bio
Conditionnement	4m2 Box
Sous-couche(s) en option	ReCushion Bac® CQuest™Bio SONE CQuest™Bio SONE+

Plus d'informations techniques

Poids de fibre	570.00 g/m² ± 5%
Poids total	3,704 g/m² ± 5%
Hauteur de fibre	2.60 mm +15% / - 10%
Épaisseur totale	6 mm ±0.5mm
Jauge 1/2" Rangs par 10 cm	1/12 - 47.2
Densité (tuft par m²)	160480 /m² ±5%

Performances

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
Classement feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)
Indice de réflectance lumineuse (LRV) valeur L	67.00
Indice de réflectance lumineuse (LRV) valeur Y	36.60
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Isolation aux bruits d'impact Lw EN ISO 10140-3	23 dB
Coefficient d'absorption acoustique (1±w) EN ISO 11654	0.2 dB
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 125 Hz	0.04
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 250 Hz	0.02
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 500 Hz	0.08
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 1000 Hz	0.19
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 2000 Hz	0.34
Absorption acoustique (1±s) EN ISO 354 à 4000 Hz	0.43

Données environnementales


Contenu Recyclé Total	79.5 %
-----------------------	--------

PrÃ©-consommation (Total)	78.00 %
Post-Consumer (Total)	1.50 %
Contenu recyclÃ© dans la fibre	75.00 %
PrÃ©-consommation (Fibre)	65.00 %
Post-consommation (Fibre)	10.00 %
Contenu Bio-sourcÃ© Total	10.23 %
Contenu RecyclÃ© et Bio-sourcÃ© Total	89.73 %
QualitÃ© de l'air intÃ©rieur	A+ selon rÃ©glementation franÃ§aise GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
HQE (France)	Voir la contribution au HQE
DGNB (Allemagne)	Voir la contribution au DGNB
Carbone IncorporÃ© (Cradle to Gate)	4.24 kg CO ₂ eq./m ²
Cycle de Vie Complet du Carbone	Contribue Ã la neutralitÃ© carbone collective (cradle-to-cradle) avec le programme Carbon Neutral Floors TM
Taux de chutes estimÃ©	Non-directionnel - 1-2%
TacTilesÂ®	Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des Ã©missions de COVs pratiquement nulles.

Installation, maintenance & garantie

Installation	Guide d'installation d'Interface
Maintenance	Guide de maintenance d'Interface
Garantie	15 annÃ©es
Site de production	Usines europÃ©ennes certifiÃ©es ISO 9001, 14001 & 45001

Certifications

 UK CA DOP: 1037/125786 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20864-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	4169C
 CE DOP: 1037/125786 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CFR - 0181 For use as floor covering in buildings	4169C
 PEI PLUS www.pei-plus.it GUT GUT CERTIFIED	4169C