


Méthode d'installation



Damier

Monolithique

Toutes les spécifications des produits reflètent des moyennes dérivées de tests sur des échantillons de produits, sont soumises aux tolérances normales de fabrication et de test et aux variations inhérentes aux motifs, et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations à propos de ces caractéristiques et d'autres caractéristiques importantes du ou des produit(s) décrit(s), y compris le contenu recyclé et les informations de garantie, veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Employ Loop **Couleur** Jet **Collection** Collection Employ **Sous-couche** CQuest™Bio

Caractéristiques techniques

Construction	Velours tufté bouclé
Type de fibre	Polyamide teint en masse
Sous-couche standard	CQuest™Bio
Dimensions	50cm x 50cm
Dalles par carton	20 - 5m ²
Sous-couche(s) en option	ReCushion Bac® CQuest™Bio SONE CQuest™Bio SONE+

Plus d'informations techniques

Poids de fibre	518 g/m ² ± 5%
Poids total	3,734 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	2.6 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	5.6 mm ±0.5mm
Jauge - Rangs par 10 cm	1/10 - 39.4
Densité (tuft par m ²)	200940 /m ² ±5%

Performances

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
Classement feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L	24.99
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y	4.41
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3	24 dB
Coefficient d'absorption acoustique (aw) EN ISO 11654	0.15 aw
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 125 Hz	- 0.01
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 250 Hz	0.02
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 500 Hz	0.04
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 1000 Hz	0.15
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 2000 Hz	0.27
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 4000 Hz	0.32




Données environnementales

Environmental Product Declaration	Download EPD
Contenu Recyclé Total	64.4 %
Pré-consommation (Total)	64.40 %
Post-Consumer (Total)	0.00 %
Contenu recyclé dans la fibre	0.00 %
Pré-consommation (Fibre)	0.00 %
Post-consommation (Fibre)	0.00 %
Contenu Bio-é Total	10.63 %
Contenu Recyclé et Bio-sourcé Total	75.03 %
Qualité de l'air intérieur	A+ selon réglementation française GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
Qualité de l'air intérieur GUI	GUI Standard
HQE (France)	Voir la contribution au HQE
DGNB (Allemagne)	Voir la contribution au DGNB
Carbone Incorporé (Cradle to Gate)	6.26 kg CO ₂ eq./m ²
Cycle de Vie Complet du Carbone	Contribue à la neutralité carbone collective (cradle-to-cradle) avec le programme Carbon Neutral Floors™
Taux de chutes estimé	Monolithique - 3-4 % Damier - 3-4 %
TacTiles®	Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles.

Installation, maintenance & garantie

Installation	Guide d'installation d'Interface
Maintenance	Guide de maintenance d'Interface
Garantie	15 années
Site de production	Usines européennes certifiées ISO 9001, 14001 & 45001

Certifications

 DOP: 1037/127337 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CFR - 0181 For use as floor covering in buildings	4197C
 DOP: 1037/127337 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	4197C
	LC1



(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)



Oui



Yes



Yes



24 dB



0.15



≥ 7



≤0.2% (ISO 2551/EN 986)



0.07



≥2.4



Yes



GUI Standard



318T-016.1



4197C